



ZESTAW DO KLEJENIA SIKA®

Cena brutto **229,00 zł**

Cena netto **186,18 zł**

Dostępność

 **Na zamówienie**

Numer katalogowy

ZdKSIKA

Opis produktu

Zestaw do klejenia Sika:

1. Aktywator powierzchni

Sika Aktivator PRO opak. 30ml

2. Podkład gruntujący

Sika Primer 206G+P opak. 100ml

3. Klej Sikaflex 252 biały opak. 300ml

4. Gąbeczka do nakładania primera Sika Power Clean Aid 1 szt

5 Włóknina ścierna do zmatowienia powierzchni -1 szt (23 cm x15 cm)

Instrukcja:

- -Zmatowienie elementu mocującego i miejsca klejenia tego elementu
- Produkt: włóknina ścierna drobna.
- Cel: uzyskanie delikatnie zmatowanej powierzchni przeznaczonej do klejenia.
- Instrukcja stosowania: przetrzyj włókniną ścierną dolną powierzchnię elementu mocującego oraz jego miejsce mocowania. Dla poprawienia estetyki wykonania użyj taśmy papierowej do oklejenia miejsca mocowania.
- -Aktywacja powierzchni klejenia
- Produkt: Sika® Aktivator PRO
- Cel: Oczyszczenie i aktywowanie różnych typów powierzchni.
- Instrukcja stosowania: nasącz niepyłące czyściwo odpowiednią ilością preparatu Sika® Aktivator PRO i jednym płynnym ruchem rozprowadź na powierzchni. Sika® Aktivator PRO rozprowadzaj przesuwając szmatkę w jednym kierunku po całym obszarze klejenia. Czas odparowania 3 min.
- -Gruntowanie powierzchni klejenia
- Produkt: Sika® Primer 206 G+P (kolor czarny).
- Cel: Zapewnienie silnego i trwałego łączenia różnych typów powierzchni.
- Instrukcja stosowania: na wcześniej zabezpieczone taśmą papierową miejsce klejenia nałóż cienką, jednorodną warstwę środka Sika® Primer 206G+P. To samo zrób na dolnej powierzchni elementu mocującego. Używaj aplikatora w formie gąbki. Czas schnięcia Sika® Primer-206 G+P 10 minut.
- -Klejenie elementów mocujących
- Nakładanie kleju: wyciśnij odpowiednią ilość kleju Sikaflex 252 na element mocujący lub drugą powierzchnię (wciąż zabezpieczoną taśmą papierową). Dociśnij element mocujący do klejonej powierzchni w czasie nie dłuższym niż 30 minut od nałożenia ścieżki kleju. Ewentualny nadmiar kleju usuń zaraz po dociśnięciu klejonych elementów. Usuń zabezpieczającą taśmę papierową.
- UWAGA: czas wiązania kleju uzależniony jest od temperatury oraz wilgotności powietrza. W temp. 23 st.C i 50% wilgotności klej uzyskuje wytrzymałość montażową po 24h.
- *Instrukcja ma jedynie charakter informacyjny. Więcej danych w odpowiednich kartach, przewodnikach oraz

-
- innych broszurach Sika Poland.